

## **TECHNISCHE INFORMATION**

---

### **FRÜHLING TOPSIL**

**Werkstoff:** Universelle matte Fassaden- und Wandfarbe, atmungsaktiv, spannungsarm, siloxanverstärkt, wasserverdünnbar. Leicht verarbeitbar, sehr gut deckend auch für kritische Untergründe.

**Anwendungsgebiete:** Für fast alle tragfähigen Untergründe, wie Putze, div. Mörtelgruppen, Eternit, Beton, alte Dispersions- und Silikatfarben geeignet.

**Eigenschaften:** Wetter- und wasserfest mit erhöhtem Schlagregenschutz und hoher Wasserdampfdurchlässigkeit. In der Fläche ausbesserbar.

**Untergrundvorbehandlung:** Für saubere, trockene und tragfähige Untergründe ist keine Vorbehandlung notwendig. Risse und Löcher mit einer geeigneten Fassadenspachtel ausbessern. Größere Risse mit einem dauerelastischen Beschichtungssystem renovieren. Neue Putze 2-3 Wochen austrocknen lassen. Algen-, Moos- oder Schimmelbefall mechanisch entfernen und mit geeignetem Schimmelschutzkonzentrat weiterbehandeln.

Saugende, sandende oder leicht kreibende Untergründe mit TOPSIL Grund vorbehandeln.

**Verarbeitung:** ALLSIL kann gerollt, gespritzt oder gestrichen werden. Mindestens 2 Anstriche sind erforderlich, eine Grundierung mit TOPSIL Grund 1:1 mit Wasser verdünnt wird dringend empfohlen.

Die beiden Farbanstriche werden jeweils mit ca. 10% Wasser verdünnt, im Abstand von ca. 5 Stunden aufgebracht. Die Verarbeitungs- und Objekttemperatur darf nicht unter + 5° C liegen.

Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, Regen oder drohendem Frost verarbeiten

**Verbrauch:** Je nach Untergrundbeschaffenheit ca. 350-400 g/m<sup>2</sup> für 2 Anstriche

**Dichte:** ca. 1,600 g/ml

**Glanzgrad:** stumpfmatt

**Reinigung der Werkzeuge:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei

**Farbton:** weiss, Sonderfarbtöne mit TOPSIL Farbpasten abtönbar

**Gebindegrößen:** 1L, 2,5 L, 10 und 15 L

**TOPSIL**

## **TECHNISCHE INFORMATION**

---

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

TOPSIL fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Kleber sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

FG Juli 2006